

PESO TEORICO EN LAMINAS DE ACERO INOXIDABLE

CALIBRE	ESPESOR EN PULG	ESPESOR EN MM	KGS POR HOJA EN 3' X 10' (914MM X 3048MM)	KGS POR HOJA EN 4' X 10' (1219MM X 3048MM)
10	0,135	3,43	77	103
11	0,120	3,05	69	92
12	0,105	2,67	60	80
14	0,075	1,9	43	57
46	0,059	1,52	34	46
18	0,048	1,22	28	37
20	0,035	0,89	20	27
22	0,029	0,74	17	22
24	0,024	0,61	14	18
26	0,018	0,46	11	14
28	0,015	0,38	8	12

